

## HIDROFAST®

## Tipografía

### APLICACIÓN

La línea HIDROFAST® es una serie de tintas base glicol para la impresión por tipografía de cajas de cartón corrugado, sacos de henequén, papel kraft y liner blanco.

Las tintas HIDROFAST® poseen la característica de no secar en la batería de la máquina en el curso de una corrida normal. Al terminar el tiro o después de paros prolongados (más de 30 minutos), se recomienda limpiar los rodillos para evitar que se dañen por una posible cristalización.

### CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia al frote (100 ciclos/4 libras).
- Excelente resistencia a la humedad.
- Ninguno de los pigmentos utilizados en la formulación de estas tintas es derivado de metales pesados restringidos.
- pH de 7.5 a 8.0.
- Terminado semimate.
- Excelente estabilidad y printabilidad.
- Secado rápido.

### ACONDICIONAMIENTO

Las tintas HIDROFAST® se suministran con la viscosidad adecuada para ser utilizadas directamente, sin adiciones de acondicionadores al comenzar el tiraje o trabajo.

Sin embargo, en caso necesario pueden ser acondicionadas con los siguientes materiales:

- Máximo 10% de Reductor SOLV702 para disminuir la viscosidad.
- Máximo 5% de Compuesto normalizador PSK19147 para dar mayor transporte de tinta.

### LIMPIEZA

Usar agua si las tintas están frescas y si están secas, usar agua amoniacal, una solución de detergente, **Roll Cleaner**

### PSK19265.

### GAMA DE COLORES

Las tintas HIDROFAST® se suministran en los tonos requeridos por el cliente o en base al catálogo GCMI

Estas tintas se surten en envase 18 kg, 200 kg y 1000 kg.

Debido a las variables que existen durante el manejo y uso de nuestros productos en el proceso de impresión, esta hoja de características no exime al cliente de realizar sus propios controles de calidad y ensayos de aplicación.

Ante cualquier duda respecto al uso, aplicación y resistencias de nuestros productos, favor de consultar con nuestra área de Servicio Técnico (tservicio.tecnico@sanchez.com.mx).

Sánchez, S.A. de C.V. Oriente 171 No. 367 México, D.F., 07470 Tel. 5118 1000 Fax. 5118 1090

Febrero, 2019.

PT-GDB-01-05(02)